

## ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

Rev: 03



### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de acabado antioxidante, de uso universal y alta calidad, brillante, duro y elástico.

Posee una excelente resistencia a la intemperie, aceites de maquinaria, lavados, etc.

Todos los colores son mezclables entre sí y el color blanco posee extraordinaria blancura y resistencia al amarilleamiento.

**Características:** Alto brillo – Excelente brochabilidad – Alta resistencia al rayado – Alto poder cubriente.

### INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Apto para pintar y proteger superficies de madera, yeso, cemento, hierro, acero, y con preparación previa sobre cobre, aluminio, zinc, PVC. Uso tanto en interior como en exterior y en ambientes marinos de agresividad media, para proteger de la oxidación y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc.

**Preparación:** Las superficies a pintar han de estar limpias, exentas de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, ceras etc...e imprimadas adecuadamente.

#### Superficies no preparadas:

- **Madera:** Lijar en el sentido de la veta, limpiar a fondo, eliminar secreciones de resina y matar cantos vivos. Imprimir con IMPRIMACION MULTISUPERFICIE.

- **Hierro y acero:** Eliminar completamente el óxido y aplicar una mano de IMPRIMACION ANTIOXIDANTE

- **Metales no féreos:** Lijar previamente y aplicar una capa de IMPRIMACION MULTISUPERFICIE.

En todos los casos acabar con dos manos de ESMALTE SINTETICO BRILLANTE.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** Lavar, lijar suavemente y aplicar dos manos de ESMALTE SINTETICO BRILLANTE

**Superficies en mal estado:** Eliminar totalmente los restos de pinturas con ayuda de cepillos de púas metálicas y proceder como en superficies no preparadas.

**Diluyente:** Disolvente universal 800

**Limpieza:** Aguarrás, disolvente, white spirit.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

| PINTURA HÚMEDA:                                                                                                                                                                                                                                         | PINTURA SECA:                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composición:</b> Resinas alquídicas<br><b>Densidad:</b> Entre 0,9 y 1,2 Kg/L según color.<br>Blanco 1,18 Kg/L (+/-0,02)<br><b>Contenido en sólidos:</b> 46,5%<br><b>Acabado:</b> Liso brillante<br><b>VOC:</b> Cat. A/d 300 g/l (2010): Máx. 295 g/l | <b>Rendimiento por capa:</b> 10 - 12 m <sup>2</sup> /Lt.<br><b>Espesor de película:</b> 60-80 micras húmedas.<br>30-38 micras secas.<br><b>Secado al tacto (a 23 °C):</b> 4 - 5 horas.<br><b>Seco total:</b> 24 horas. |

**ALMACENAMIENTO:** En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas.

Además preservar de la exposición directa al sol.

**ÚTILES DE APLICACIÓN:** Mediante rodillo, brocha o pistola.

**TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** Entre 5°C y 35°C

**REPINTADO:** A partir de 12 horas.

**COLORES:** 24 colores en carta + sistema tintométrico.

**ENVASES:** 4 L – 750 ml – 250 ml \*

\*Consultar en tarifa colores disponibles en este formato



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.