

IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE

Rev: 02



DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética multisuperficie de uso interior-exterior, exenta de plomo y secado rápido, para usar como preparación antes de aplicar pinturas de acabado sobre superficies no porosas, y como selladora para madera. Posee una extraordinaria adherencia, poder cubriente y alta resistencia al rayado.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Apta para pintar y proteger superficies de latón, aluminio, acero inoxidable, galvanizado, cobre, acero, zinc poliéster y PVC.

Preparación: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, óxido y grasas, antes de proceder a la aplicación del producto.

Superficies nuevas (sin pintar): Una vez preparadas, aplicar una capa de imprimación multisuperficie directamente, o diluida con un 5 – 10% de disolvente universal 800. Dejar secar 4-5 horas antes de repintar con esmaltes, o 2 horas con pinturas plásticas.

Superficies pintadas: Lijar las superficies y eliminar las partículas sueltas de óxido y pintura con un cepillo metálico.

Si se desea nivelar la superficie, parchear las zonas sin pintura hasta alcanzar el nivel de grosor original. Seguidamente proceder como en superficies nuevas.

Metales no férricos: Lijar previamente y limpiar con agua y detergente amoniacal. Aplicar una capa de IMPRIMACION MULTISUPERFICIE.

Madera: Lijar en el sentido de la veta, limpiar a fondo, eliminar secreciones de resina y lijar cantos vivos. Imprimir con IMPRIMACION MULTI-SUPERFICIE.

Diluyente: Disolvente universal 800

Limpieza: Aguarrás, disolvente, white spirit.

Cuando se aplica en exteriores: Debe terminarse con 1 o 2 capas de esmalte sintético, epoxi, poliuretano o revestimiento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Composición: Resinas alquídicas Densidad: 1,45 Kg/Lt. (+/-0,05) Acabado: Blanco Mate No volátiles: 44 – 47% VOC: Cat. A/i 500 g/l (2010): Máx. 495 g/l	Rendimiento por capa: 8 -10 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 150 micras): 25-30 min. Repintado: 2 – 2,5 h. 4-6 horas para poliuretanos y epoxis. Seco total: 12 h.

ALMACENAMIENTO: En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas.

Además preservar de la exposición directa al sol.

ÚTILES DE APLICACIÓN: Mediante rodillo, brocha o pistola.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Entre 5ºC y 35ºC

COLORES: Blanco

ENVASES: 4 L – 750 ml.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.