



DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso, lavable de buen extraordinario poder cubriente y nivelación. Con su aplicación se obtienen acabados de buena resistencia al frote húmedo y suave al tacto.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Uso: Es la pintura destinada a ser pigmentada con pigmentos y colorantes, a través de Sistema Tintométrico ó lote de serie (gama de color), obteniéndose protección y embellecimiento de paredes interiores y exteriores, superficies como yeso, escayola, cemento, hormigón, piedra, etc.

Preparación: Fondear con fijador acrílico si la superficie se presenta en mal estado. Las eflorescencias deben ser eliminadas con espátulas ó cepillos en profundidad.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,63 Contenido en sólidos: 67,49% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 15g/L	Blancura: Muy aceptable para Sistema Tintométrico Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 8 m ² /L Rendimiento por capa: Sup.Nuevas 8, a 9m ² /Ltr; Sup. Pintadas: 10-12 m ² /Ltr. Secado al tacto (a 5º C y 400 micras): 30 min a 1 h. Secado total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): 15 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Blanco (para Carta colores Life Colour y Sistema Tintométrico)

ENVASES: 15 L, 4 L, 3,5 L

REPINTADO: A partir de 7 – 8 horas.



Pol. Ind. Los Santos
 C/ José Jimenez Baena Nº12
 14900 Lucena – Córdoba – SPAIN
 Telf. +34 957 50 27 41
www.luceplast.com