

**R-500
ALBERO**

Rev: 12


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de extraordinario poder cubriente y gran rendimiento.

Uso: Con su aplicación se obtienen acabados de excelente CUBRICIÓN ALBERO y resistentes a los agentes atmosféricos (humedades, aguavientos, rayos solares).

Es un revestimiento, que favorece la penetración en las diversas imperfecciones o agrietamientos de la superficie. Al mismo tiempo, mantiene compactado todo el paramento a pintar, gracias a su elasticidad y buena nivelación, evitando el "cuarteamiento".

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas ó de baja calidad, al igual que las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas ó cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia y ante una superficie absorbente utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua) En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos diluidos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie. Está indicado especialmente para la protección y embellecimiento de fachadas y paredes exteriores, dándoles una gran distinción por su alto poder cubriente.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,61 Contenido en sólidos: 67,99% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 18g/L	Blancura: Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 7,3m ² /L Rendimiento por capa: Sup.Nuevas 6,5 m ² /Ltr; Sup. Pintadas: 13 m ² /Ltr. Secado al tacto (17-22º C y200 micras): 30 min a 1 h. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): 18 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: ALBERO

ENVASES: 12 L - 4 L - 0,75 L

REPINTADO: A partir de 7 – 8 horas.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.