



DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso, de superficies de superior calidad. El producto ofrece una extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos, obteniendo una gran durabilidad, dotando a los edificios de una gran distinción.

Uso: Base D R-2000 es un revestimiento de naturaleza 100% acrílica, de partícula muy fina que facilita la adherencia en soportes difíciles y deteriorados (yeso, escayola, cemento, hormigón, piedra, etc.) destinado a ser teñido con pigmentos y colorantes, para conseguir tonos medios y llenos, a través de Sistema Tintométrico ó lote de serie (gama de color). Posee una gran resistencia al exterior, a los rayos U.V. y eflorescencias (salitre) Su naturaleza le permite favorecer la penetración en las diversas imperfecciones o agrietamientos de la superficie. Al mismo tiempo, mantiene compactado todo el paramento a pintar, obteniéndose buena nivelación evitando el cuarteamiento. Posee una elevada dureza y resistencia mecánica.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas ó de baja calidad, al igual que las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas ó cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia y ante una superficie absorbente utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua) En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos diluidos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie. Es el producto ideal para la protección, impermeabilización y embellecimiento de fachadas y de todo tipo de paredes exteriores (patios, revocos, cemento, hormigón, fibrocemento, etc.

Diluyente: AGUA. 1ª Capa 10-20% ; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,42 kg/L Contenido en sólidos: 64,64% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 18g/L	Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 5,4 m ² /L Rendimiento por capa: Sup. Nuevas 8,4 m ² /Ltr; Sup. Pintadas: 11,6 m ² /Ltr. Secado al tacto (a 5º C y 400 micras): 30 min a 1 h. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): < 20 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola. **REPINTADO:** A partir de 7 – 8 horas.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L, 3,5 L

REPINTADO: A las 7 – 8 horas.



Pol. Ind. Los Santos
 C/ José Jimenez Baena Nº12
 14900 Lucena – Córdoba – SPAIN
 Telf. +34 957 50 27 41
www.luceplast.com