

REVESTIMIENTO R-10

Rev: 14


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso, con buen poder cubriente, capacidad de relleno y nivelación, aconsejado en la decoración de superficies exteriores.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Es el producto ideal para la protección de todo tipo de paredes exteriores, fachadas, patios, e interiores de naves industriales, almacenes.

Preparación: En paramentos contaminados con sales superficiales, limpiar a fondo con una dilución de ácido clorhídrico diluido y aclarar con agua.

Para superficies deleznales o en mal estado, aplicar una imprimación de fijador acrílico antes del pintado, para reforzar el soporte y garantizar la adherencia.

Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-15%; 2ª Capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión convencional Densidad: 1,65 (+0,030) Contenido en sólidos: 67,36% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate COV: Cat. A/c: 15g/L	Blancura: Muy blanca, buena y aceptable Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 6,4 m ² /L Rendimiento por capa: Sup.Nuevas 6-7 m ² /Lt. Sup. Pintadas: 8-9 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 3

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 4-5 horas.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.