

**REVECRIL R-100
ACRILICO**

Rev: 15


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso, de naturaleza acrílica estirenada, con buen poder cubriente, capacidad de relleno y nivelación, aconsejado en la decoración de superficies exteriores.

Posee una elevada dureza y resistencia mecánica, además de una gran blancura y rendimiento.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Es el producto ideal para la protección de todo tipo de paredes exteriores: fachadas, patios, revocos, cemento, hormigón, fibrocemento, e interiores de naves industriales y almacenes

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias salinas, deben ser eliminadas con espátulas o cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua).

Diluyente: Agua. 1ª capa: 10-20 %; 2ª capa: 5%

Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión acrílica convencional Densidad: 1,67 Kg/Lt (+0,02) Contenido en sólidos: 68,53 % Ph: 8,5 +0,5 Acabado: Liso mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Contenido máximo: 8 g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 5,5 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies Nuevas: 6-8 m ² /Lt. Superficies Pintadas: 8-10 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 30-50 min. Seco total: 10-12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <64 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco + 17 colores carta Fachadas.

ENVASES: 20 Kg - 14 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.