

**REVESTIMIENTO
LISO R-400**

Rev: 05


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso, extraordinario poder cubriente y rendimiento compuesto a base de emulsión de naturaleza acrílica.

Posee una elevada dureza y resistencia mecánica. Con su aplicación se obtiene un acabado de excelente blancura y muy resistente a la intemperie

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Recomendado para la protección de fachadas y toda clase de paramentos verticales exteriores de cemento, hormigón, piedra, etc.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias, deben ser eliminadas con espátulas y cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia y ante una superficie absorbente o en mal estado, utilizar fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua).

Diluyente: Agua. 1ª capa: 10-20%; 2ª capa: 5%

Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura.

Repintado: A partir de 6 horas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión acrílica convencional Densidad: 1,63 Kg/Lt (+/-0,04) Contenido en sólidos: 67,49 % Ph: 8.5+-0,5 Acabado: Liso mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Contenido máximo: 10 g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 5,7 m²/L Rendimiento por capa: Superficies Nuevas: 6-8 m²/Lt. Superficies Pintadas: 11-13 m²/Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10-12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <29 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Blanco + Sistema tintométrico

ENVASES: 20 Kg, 14 L, 3,5 L

REPINTADO: A partir de 7 – 8 horas.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.