

**LISO
R-2000**

Rev: 13


DESCRIPCIÓN

Revestimiento de acabado liso, anticarbonatación de superior calidad compuesto a base de resinas 100% acrílicas. Ofrece una extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos, obteniendo una gran durabilidad, con una excepcional blancura. Protege las superficies de hormigón, reduciendo la difusión del CO₂, evitando la carbonatación del mismo. Su partícula muy fina facilita la adherencia en soportes difíciles y deteriorados (yeso, escayola, cemento, hormigón, piedra, etc.). Posee una gran resistencia al exterior, a los rayos U.V. y eflorescencias (salitre). Al mismo tiempo, mantiene compactado todo el paramento pintado, obteniéndose buena nivelación evitando cuarteamientos.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado especialmente para la protección y embellecimiento de edificios y paredes exteriores. Evita la formación de hongos y moho en la superficie.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias salinas, deben ser eliminadas con espátulas o cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie

Diluyente: AGUA. 1ª Capa 10-20%; 2ª capa 5%

Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión convencional Densidad: 1,47 Kg/L Contenido en sólidos: 64,03 % PH: 8.5+-0,5 Acabado: liso mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Contenido máximo: 10g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 6 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies Nuevas: 9-10 m ² /Lt Superficies Pintadas: 13 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): 5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco + 42 colores carta LifeColors EXTERIOR + Sistema tintométrico

ENVASES: 14 L, 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.