

**LISO
R-3 ELÁSTICO
PLUS +**

Rev: 02


DESCRIPCIÓN

Revestimiento a base de copolímeros acrílicos fotoreticulables de superior calidad, elastómero anti fisuras, de buen rendimiento, especial para la impermeabilización de toda clase de superficies verticales, ofreciendo gran acción fungicida y anti-carbonatación.

Protege las superficies de hormigón, reduciendo la difusión del CO₂, evitando la carbonatación del mismo.

Uso: Su naturaleza acrílica le hace hidrófugo y permite transformar superficies porosas, en barreras infranqueables al paso de agua, evitando así el cuarteamiento y desconchado de la superficie pintada. Posee una elevada resistencia mecánica y antialcalina.

A su vez, al ser un recubrimiento flexible, favorece la penetración en las diversas imperfecciones o agrietamientos de la superficie sin llegar a quebrarse.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Indicado especialmente para la protección y embellecimiento de fachadas y paredes exteriores en zonas con abundante incidencia de lluvias y cercanas al mar.

Al mismo tiempo, es apropiado para eliminar las manchas de humedad, y evitar la formación de "moho".

Se puede aplicar sobre ladrillo, revoco, cemento, hormigón, fibrocemento, yeso, escayola, piedra, etc...

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias salinas, deben ser eliminadas con espátulas o cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie.

Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura.

Diluyente: Agua. 1ª Capa 10-20%; 2ª Capa: 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión cremosa Densidad: 1,36 Kg/L (+/-0,02) Contenido en sólidos: 63,73 PH: 8.5+-0,5 Acabado: Liso semi-mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Contenido máximo: 21g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco relación de contraste 98%: 10 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 9-10 m ² /Lt. Superficies pintadas: 11-13 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Blanco + Sistema Tintométrico

ENVASES: 14 L

REPINTADO: A partir de 5 – 6 horas.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.