

**PTX
PERFORMANCE**

Rev: 07


DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de resina acrílica estirenada de superior poder cubriente, excelente blancura, y alto rendimiento, para uso en paredes interiores y exteriores sobre yeso, escayola, pladur, cemento, etc.,

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Especialmente formulada para el pintado de locales, comunidades y viviendas que hayan sido anteriormente pintadas en otras tonalidades intensas o estén muy sucias y/o deterioradas por falta de mantenimiento / limpieza.

Se aplica fácilmente pudiendo cubrir la superficie con facilidad, ahorrando sucesivas capas de pintura y por consiguiente, mano de obra.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, deben ser eliminadas con la ayuda de espátulas y cepillos. Para mejorar la adherencia ante una superficie en mal estado y absorbente utilizar fijador A-75 (imprimación fijadora al agua). Si el soporte presenta eflorescencias salinas, deberá limpiarse con una solución ácida y realizar un tratamiento específico para bloquear las sales. En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar previamente con biocidas específicos. Esperar de 8 a 12 horas enjuagar y limpiar la superficie.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión convencional Densidad: 1,48 Kg/Lt. (+/-0,04) Contenido en sólidos: 60,24% Ph: 8.5+/-0,5 Acabado: Liso mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) Contenido máximo: 15g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 13,5 m²/L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 9-11m²/Lt. Superficies pintadas: 13-15 m²/Lt. Secado al tacto(a 23º C y 200 micras): 40-60 min. Seco total: 10 – 16 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Mediante rodillo, brocha o pistola.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L

REPINTADO: A partir de 5-6 horas.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.