


ACRILUC L-50 PLUS +

Rev: 02


DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de muy alta blancura, opacidad y resistente al frote húmedo, compuesta a base de resinas acrílicas estirenadas. Es idónea para la decoración de paredes interiores-exteriores.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Recomendada para trabajos dónde sea necesario cubrir en pocas manos, superficies pintadas con tonos intensos o sucios, gracias a su buen rendimiento. Al secar se obtiene buena nivelación sin provocar tensión superficial evitando cuarteamiento.

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, deben ser eliminadas con la ayuda de espátulas y cepillo. Para garantizar la adherencia ante una superficie en mal estado y absorbente utilizar fijador A-75 (imprimación fijadora al agua). Si el soporte presenta eflorescencias salinas, deberá limpiarse con una solución ácida y realizar un tratamiento específico para bloquear las sales.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: <u>D</u> ispersión convencional Densidad: 1,53 Kg/Lt. (+0,04) Contenido en sólidos: 65,17% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: Liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 3 g/L	Blancura: Excelente. Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 8 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 6-7 m ² /Lt. Superficies pintadas: 10-11 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 30 – 40 min. Seco total: 10 – 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 3

ALMACENAMIENTO: En su envase original, lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 5 horas.

COLORES: Blanco

ENVASES: 14 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.