

MÁXIMUS
Cubrición Total

Rev: 08


DESCRIPCIÓN

Pintura mate acrílica de máxima cubrición, sedosidad y con película resistente a la aparición de hongos y algas. Tras una correcta aplicación (según soportes con sólo una mano), se consigue un acabado perfecto, ahorrando sucesivas capas de pintura y mano de obra.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Desarrollada para obtener el mejor resultado en el pintado de paredes de viviendas, locales y habitaciones que hayan sido anteriormente pintadas en otras tonalidades, (colores básicos e intensos), o que estén tomadas de color por causa del humo.

También puede ser usada en paredes exteriores, sobre toda clase de materiales utilizados en construcción (yeso, piedra, ladrillo, hormigón, etc.)

Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, deben ser eliminadas con la ayuda de espátulas y cepillo. Para garantizar la adherencia ante una superficie en mal estado y absorbente utilizar fijador A-75 (imprimación fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos la zona afectada.

Diluyente: Agua. 1ª capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión convencional Densidad: 1,54 Kg/Lt. (+0,04) Contenido en sólidos: 62,31 % Ph: 8.5+0,5 Acabado: liso mate VOC: Cat. A/c 40(2010): 10 g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 12 m ² /L Rendimiento por capa: Superficies nuevas: 10 -11 m ² /Lt. Superficies pintadas: 13-15 m ² /Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 45-60 min. Seco total: 10 – 14 h. Lavabilidad (ISO 11998): 9 micras de desgaste CLASE 2

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco + Sistema Tintométrico (P)

ENVASES: 12 L - 3,5 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.