

**ACRILUC L-50
SILICON ***

Rev: 02


DESCRIPCIÓN

Pintura hidrófuga a base de resina estireno acrílica en emulsión acuosa y siloxanos, apta para favorecer la difusión de vapor y al mismo tiempo hidrofobicidad de la superficie pintada.

Acabado liso mate decorativo, de extraordinaria blancura.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Destinada al pintado y decoración de techos y paredes interiores y exteriores, de viviendas sótanos y locales cuyo soporte sea frágil o deleznable, bien por el deterioro del tiempo o por la aplicación de pinturas de mala calidad deterioradas a causa de humedad.

No forma una película rígida, favoreciendo así la difusión de vapor del soporte.

Preparación: Fondear con una mano de imprimación "Primer Silicon" si la superficie se encuentra en estado muy deleznable, para que al aplicar la pintura no forme una capa muy gruesa.

La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en mal estado con pinturas anteriores mal adheridas o de baja calidad, al igual que las eflorescencias salinas, deben ser eliminadas con espátulas o cepillos en profundidad. Para mejorar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos y algas lavar con biocidas específicos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie

Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura.

Diluyente: AGUA. 1ª Capa 10-20%; 2ª capa 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: Dispersión convencional Densidad: 1,66 Kg/L (+0,04) Contenido en sólidos: 68,02% Ph: 8.5+-0,5 Acabado: Liso mate VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/a): 30L g/L. Contenido máximo: 15g/L	Blancura: Excelente Poder cubriente en seco RELACIÓN CONTRASTE 98%: 6,6 m²/L Rendimiento por capa: Superficies Nuevas: 5- 5,5m²/Lt. Superficies Pintadas: 8-9 m²/Lt. Secado al tacto (a 23º C y 200 micras): 40-50 min. Seco total: 10-12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 3

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 6 horas.

COLORES: Blanco + sistema tintométrico

ENVASES: 14 L, 3,5 L

REPINTADO: A partir de 7 – 8 horas.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.