

**PINTURA PARA
PISCINAS
CLOROCAUCHO**

Rev: 08


DESCRIPCIÓN

Pintura sintética de rápido secado, formulada con resinas acrílicas termoplásticas y clorocaucho, de elevada resistencia al exterior, a la abrasión, humedad y jabones detergentes; Buena resistencia a los productos químicos y a la alcalinidad.

A su vez presenta una gran adherencia y muy buen anclaje sobre superficies habituales empleadas en construcción, inclusive chapa y otras superficies no porosas. Se consigue un acabado muy decorativo con una tonalidad azul celeste intensa.

INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

Uso: Se aplica sobre muros interiores de piscinas de cemento y hormigón, estanques, depósitos de agua no potable, suelos pavimentados con cemento, hormigón y losas de barro. Antes de pintar, la superficie debe encontrarse totalmente seca, para obtener adherencia sobre los soportes mencionados.

MODO DE APLICACIÓN:

SUPERFICIES NUEVAS: Se procederá a pintar una vez que observemos que el hormigón esté totalmente seco y curado (mínimo 28 días). Limpiar bien la superficie antes de pintar, eliminando restos de sales superficiales y cemento; lavar con ácido clorhídrico diluido en agua al 10%. Posteriormente aclarar con abundante agua, dejar secar la superficie y una vez seca y preparada procederemos a pintar.

La 1ª mano se aplicará diluida con un 10% de disolvente clorocaucho.

La 2ª mano se aplicará tal cual se presenta la pintura en el envase.

SUPERFICIES VIEJAS: Raspar las superficies a tratar eliminando las partes deterioradas, dejándolas libres de aceites, hongos, etc. Aplicar de una a dos capas de pintura uniformes, bien extendidas, sin excederse en grosor ya que no permitirá la difusión de vapor a través de las paredes.

IMPORTANTE: No aplicar con temperaturas excesivamente elevadas ni con las superficies expuestas directamente al sol. Es aconsejable que la superficie sea pintada cuando no reciba incidencia solar directa ya que la película de pintura podría cuartear. Temperatura ideal de aplicación entre 10 y 25 °C. No llenar la piscina hasta pasados 7 días del pintado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
Aspecto: dispersión Densidad: 1,35 Kg/L (+0,03) Contenido en sólidos: 61,57%(+0,51) Ph: 8.5+0,5 Acabado: liso semi-mate VOC: Cat. A/I 500 g/L (2010): 475g/L	Blancura: Poder cubriente en seco relación contraste 98%: 8 m²/L Rendimiento por capa: Superficies nuevas 5 a 7 m²/Lt. Superficies pintadas: 8 a 10 m²/Lt. Secado (a 23° C y 200 micras): al tacto 25-40 min. Seco total: 12 h. Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1 Grado de Resbaladicidad al uso: Rd ≤ 15 Clase 0 Grado de Resbaladicidad con 20% Sílice 80 micras: Rd >45 Clase 3

ALMACENAMIENTO: En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola.

REPINTADO: A partir de 4 horas.

COLORES: Azul 2008, Blanco

ENVASES: 4 y 15 L



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.