

**HIDROFUGANTE W-105**

Rev: 04


**DESCRIPCIÓN**

Solución para tratar e hidrofugar superficies de construcción, obteniéndose un rápido efecto perlante de gran durabilidad. Mantiene el aspecto primitivo de la superficie con un efecto húmedo, pero sin dejar película, brillo ni color en morteros monocapa, estucados, ladrillo, piedra, etc.

**INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN**

Indicado para transformar las superficies porosas en hidrófugas y barreras infranqueables al paso de agua, permitiendo la difusión de vapor, y evitando el cuarteamiento y desconchado si la superficie estuviese pintada. Posee muy buena resistencia mecánica y gran durabilidad.

**Preparación:** Limpieza mecánica de la superficie con espátula y cepillo, dejándola libre de polvo y suciedades, y limpia en profundidad con agua a presión, dejando secar antes de aplicar.

**Aplicación:** Aplicar el producto directamente para un resultado óptimo, o máximo diluido con un 20 % de agua si queremos reducir el aspecto húmedo, mediante rodillo o pulverizador. Se puede comprobar el efecto hidrófugo al cabo de 6 horas, mojando la superficie. En caso de superficies muy absorbentes, aplicar una segunda capa si no se consigue el efecto hidrófugo deseado una vez haya secado la primera.

**Diluyente:** Agua

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

| PINTURA HÚMEDA:                                                                                                                                                                                  | PINTURA SECA:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b> Disolución blanquecina líquida.<br><b>Densidad:</b> 1,00Kg/L (+0,01)<br><b>Contenido en sólidos:</b> 12,56 %<br><b>Ph:</b> 8.5+/-0,5<br><b>Acabado:</b> Efecto húmedo semi mate. | <b>Rendimiento por capa:</b><br>Superficies nuevas: 4,5 - 5 m <sup>2</sup> /Lt.<br>Superficies pintadas: 7 - 8 m <sup>2</sup> /Lt.<br><b>Secado al tacto (a 23º C):</b> 60-90 min.<br><b>Seco total:</b> 12 h.<br><b>Lavabilidad (ISO 11998):</b> <5 micras de desgaste CLASE1 |

**ALMACENAMIENTO:** En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

**APLICACIÓN:** Medianterodillo de pelo corto, pulverizador o brocha.

**COLORES:**

**ENVASES:** 15 L, 4 L, 750 ml

**REPINTADO:** A partir de 6 horas tras comprobación del acabado deseado tras primera capa.



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.