

## RESINA HORMIGÓN IMPRESO RL-70

Rev: 02



### DESCRIPCIÓN

Emulsión en base acuosa de acabado satinado para pavimentos de hormigón. Es de aspecto blanco en su aplicación, e incoloro una vez ha secado y penetrado en el soporte.

### INDICACIONES - CAMPO DE APLICACIÓN

**Uso:** Indicada para el curado y sellado para pavimentos interiores-exteriores, de hormigón impreso o mortero coloreado, y para realzar el color del pavimento.

También puede utilizarse para conservación y mantenimiento de pavimentos pintados con pinturas deportivas, impermeabilizantes incoloros, añadiéndoles una mayor protección y resistencia al tránsito.

**Preparación:** Limpieza mecánica de la superficie con espátula, brocha seca y cepillo, dejándola libre de polvo y suciedades, seca y limpia en profundidad.

**Aplicación:** El soporte debe ser firme y estable y estar limpio de restos de pinturas, desencofrantes, grasas, aceites, etc.... Limpiar enérgicamente antes de la aplicación con agua a presión. El producto va listo al uso. Para reducir brillo se puede añadir 10 – 20% agua. Su aplicación puede realizarse mediante rodillo, brocha, o pulverizado.

No aplicar hasta que hayan pasado 5 días mínimo, desde la realización del pavimento.

No es recomendable aplicar con incidencia directa del sol o sobre soporte con temperatura elevada.

**Limpieza de útiles de aplicación:** Agua

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

PINTURA HÚMEDA:	PINTURA SECA:
<p><b>Aspecto:</b> Dispersión  <b>Densidad:</b> 1,00 Kg/Lt.  <b>Contenido en sólidos:</b> 29,03%  <b>Ph:</b> 8+-0,5  <b>Acabado:</b> satinado-brillo</p>	<p><b>Rendimiento por capa:</b> Dependiendo de la porosidad de la superficie 6-8 m<sup>2</sup>/Lt.  <b>Secado (a 23° C):</b> 30-45 min.  <b>Repintado:</b> A las 4 horas  <b>Seco total:</b> 10 – 12 h.  <b>Lavabilidad (ISO 11998):</b> &lt;5 micras de desgaste CLASE 1</p>

**ALMACENAMIENTO:** En lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición directa al sol.

**COLORES:** Incoloro

**ENVASES:** 15 L, 4 L, 750 ml



La información de esta ficha técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.